

Bauder Mauersperrbahnen

Produktdatenblatt

Verfahren der Verwendung:	Bitumenbahn mit Rohfilzeinlage		
Oberfläche	oben:	besandet	
	unten:	besandet	
Trägereinlage	Art und Gewicht:	Rohfilzeinlage 500 g/m²	
Artikel Nummer	0434 0000, 24 cm 0435 0000, 30 cm 0437 0000, 50 cm 0438 0000, 36,5cm 0431 0000, 11,5 cm 0432 0000, 17,5 cm		
Anwendungstypen gemäß DIN V 20000-202:	BA R500 und MSB R500		

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Länge	DIN EN 1848-1	m	10,0
Breite	DIN EN 1848-1	m	KLF
Dicke	DIN EN 1849-1	mm	KLF
Mindestgehalt an Löslichem	DIN 52 123	g/m ²	1250
Kaltbiegeverhalten	DIN EN 1109	°C	0
Wärmestandfestigkeit	DIN EN 1110	°C	+70
Zugverhalten: maximale Zugkraft	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	längs: 300 quer: 200
Zugverhalten: Dehnung	DIN EN 12311-1	%	längs: 2 quer: 2
Geradheit	DIN EN 1848-1	mm / 10m	≤ 20
Wasserdichtheit für Typ A	DIN EN 1928 Verf. A	-	bestanden
Brandverhalten	DIN EN ISO11925-2	-	Klasse E nach DIN EN 13501-1
Verhalten bei einem Brand von außen	DIN V ENV 1187	-	KLF
Sichtbare Mängel	DIN EN 1850-1	-	keine sichtbaren Mängel
Schälfestigkeit	DIN EN 12316-1	N / 50 mm	KLF
Scherfestigkeit	DIN EN 12317-1	N / 50 mm	KLF
Widerstand gegen stoßartige Belastung	DIN EN 12691	mm	KLF
Widerstand gegen statische Belastung	DIN EN 12730	kg	KLF
Maßhaltigkeit	DIN EN 1107-1	%	KLF
Künstliche Alterung DIN EN 1296	DIN EN 1109	°C	KLF
	DIN EN 1110	°C	

KLF = keine Leistung festgelegt



Kenn-Nr. der Prüfstelle 1724
Zertifizierungsnummer WPK: 024201
(06)
DIN EN 13969, DIN EN 14967