

Bauder Industriedachkleber

Produktdatenblatt

Verfahren der Verwendung:	Verklebung von geeigneten Dämmstoffen auf Untergründen wie: BauderTEC KSD, BauderTEC KSD DUO, bestreuten Bitumenbahnen oder Beton.
Artikel Nummer	Karton mit 6 Dosen a. 2 kg 7535 0000

Material	Einkomponentiger PU-Kleber
Farbe	gelblich-grünlich
Viskosität	6000 +/- 2000 m Pas
Verbrauch	im Mittel ca. 300 g/m ² , je nach Windsogberechnung nach DIN 1055-4
Mindestverarbeitungstemperatur	+5°C
Lagerung	6 Monate bei +10°C bis +20°C im geschlossnen Gebinde

Bauder Industriekleber nach Vorgaben der Windsogberechnung streifenweise oder vollflächig auf dem Untergrund aufgießen und Dämmstoff einlegen. Die offene Zeit darf nicht überschritten werden.

Der Kleber ist feuchtigkeitsaushärtend. Bei sehr trockener Witterung kann das Anfeuchten der Klebebereiche hilfreich sein, zuvor Selbstversuch durchführen. Kleberreste mit Bauder Reiniger entfernen. Bauder Industriedachkleber ist nicht mit den nackten Kunststoffbahnen verarbeitbar.

Xn, Gesundheitsschädlich, Verpackungsetikett beachten