

Bauder Quellschweißmittel PVC

Produktdatenblatt

Verfahren der Verwendung:	Lösemittel zur Kaltverschweißung von PVC-P Dachbahnen BauderTHERMOFOL U / M
Lieferform	1-Liter, 5-Liter, 10-Liter-Gebinde
Artikel Nummer	6055 0001 für 1-Liter-Gebinde 6055 0005 für 5-Liter-Gebinde 6055 0010 für 10-Liter-Gebinde

Eigenschaft	Beschreibung
Material	Tetrahydrofuran mit Zusatz von 2-Butanon
Farbe	farblos transparent
Viskosität	dünnflüssig
Dichte	0,9 g/cm ³
Verbrauch	ca. 10 g/lfm Naht
Lagerung	verschlossen und kühl lagern
Verarbeitungstemperatur	optimal bei 18-20 °C, keine Verarbeitung unter 5°C

Anwendung und Verarbeitung

Bauder Quellschweißmittel PVC einseitig mittels weichen Pinsels oder durch Ausgießen satt auftragen. Die beiden Teile sofort aneinander pressen. Sofern die zu verbindenden Flächen schon zu weit abgetrocknet sind, kann der Vorgang erst nach vollständiger Trocknung wiederholt werden. Gut anpressen und 1-3 Minuten fixieren.

Verlegeanleitung BauderTHERMOFOL und Sicherheitsdatenblatt beachten!

Brand- und Gesundheitsschutz

Brandverhalten: Leicht entzündlich
Gesundheitsgefährdung: Reizend