

Bauder Pflanzeerde BB-I

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung	Mineralisches Schüttstoffgemisch aus Blähschiefer, Bims und geringen Anteilen organischer Substanz
Einsatzbereich	Vegetationssubstrat für Intensivbegrünungen

Eigenschaft nach FLL	Anforderung	BB-I*	Einheit
maximale Wasserkapazität (WK)	≥ 45 - ≤ 65	48	Vol.-%
Luftgehalt bei max. WK	≥ 10	21	Vol.-%
Gesamtporenvolumen		68	Vol.-%
Wasserdurchlässigkeit mod. Kf	0,3 - 30	25	mm/min
pH-Wert	6,0 – 8,5	7,5	
Salzgehalt	≤ 2,5	0,7	g/l
Gehalt an organischer Substanz	≤ 90	52	g/l

* Eigenüberwachung VTS Juni 2009

Verlegehinweise Substrat aufbringen und plan abziehen; Einbaugenauigkeit +/- 1,5 cm.
Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau 20 %

Volumengewichte trocken: ca. 700 - 750 kg/m³
wassergesättigt: ca. 1150 – 1200 kg/m³

Lieferform Silo, Kipper