

BauderTEC PMK

Produktdatenblatt

Verfahren der Verwendung:		Elastomerbitumen Kaltselfstklebestreifen
Oberfläche	oben:	Spezial Folienkaschierung
	unten:	Abziehfolie, Kaltselfstklebemasse
Artikel Nummer		25 cm Breite 1609 0000
		33 cm Breite 1610 0000

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Länge	DIN EN 1848-1	m	15,0
Breite	DIN EN 1848-1	cm	25 bzw. 33
Dicke	DIN EN 1849-1	mm	1,5
Kaltbiege verhalten	DIN EN 1109	°C	≤ -20
Wärmestandfestigkeit	DIN EN 1110	°C	≥ +80
Zugverhalten: maximale Zugkraft	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	längs: 300 quer: 300
Zugverhalten: Dehnung	DIN EN 12311-1	%	längs: 300 quer: 300
Geradheit	DIN EN 1848-1	mm / 10m	≤ 20
Wasserdichtheit	DIN EN 1928 Verf. B	-	bestanden
Brandverhalten	DIN EN ISO11925-2	-	Klasse E nach DIN EN 13501-1
Sichtbare Mängel	DIN EN 1850-1	-	keine sichtbaren Mängel
Schälfestigkeit	DIN EN 12316-1	N / 50 mm	KLF
Scherfestigkeit	DIN EN 12317-1	N / 50 mm	KLF
Widerstand gegen stoßartige Belastung	DIN EN 12691	mm	KLF
Widerstand gegen statische Belastung	DIN EN 12730	kg	KLF
Maßhaltigkeit	DIN EN 1107-1	%	KLF
Künstliche Alterung DIN EN 1296	DIN EN 1109	°C	KLF
	DIN EN 1110	°C	

KLF = keine Leistung festgelegt



Kenn-Nr. der Prüfstelle 1724
 Zertifizierungsnummer WPK: 021101
 (06)
DIN EN 13707, DIN EN 13969