

# BauderPIR SWE

## Produktdatenblatt

Produktbeschreibung	<b>Polyiso-Hartschaumplatte (PIR) nach DIN EN 13165</b>			
Anwendung	<b>Steildachwärmedämmelement zur direkten Verlegung auf den Sparren oder auf Holzschalung</b>			
Deckschichten	oben:	<b>Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn</b>		
	unten:	<b>Aluminium; zusätzlich 40/35 mm Schallschutzplatte</b>		
Plattenkante	<b>Nut- und Feder, umlaufend</b>			
Bauaufsichtliche Zulassung	<b>Z-23.15-1432</b>			
Artikel-Nummer	Dicke 120 mm	<b>4129 0120</b>	Dicke 160 mm	<b>4129 0160</b>
	Dicke 140 mm	<b>4129 0140</b>	Dicke 180 mm	<b>4129 0180</b>

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung		
Länge	DIN EN 822	mm	1800 (Außenmaß); 1780 (Einbaumaß)		
Breite	DIN EN 822	mm	1200 (Außenmaß); 1180 (Einbaumaß)		
Dicke	DIN EN 823	mm	Dicke	PIR	Schallschutzplatte
			120	80	40
			140	100	40
			160	120	40
180	140	40			
Brandverhalten	DIN EN 13501 - 1	-	Klasse E, (B2 nach DIN 4102-1)		
Druckfestigkeit	DIN EN 826	kPa	≥ 120		
Wärmeleitfähigkeit (λ)	DIN EN 4108-4	W/mK	0,024 (BauderPIR); 0,035 Schallschutzplatte)		
Wärmeleitstufe (WLS)	-	-	024 (BauderPIR); 035 (Schallschutzplatte)		
Anwendungstyp	DIN EN 4108-10	-	DAD		
Wasseraufnahme	DIN EN 12087	Vol%	max. 3		
U-Wert* (Wärmedurchgangskoeffizient)	-	W/(m <sup>2</sup> K)	120 mm: 0,21 140 mm: 0,18	160 mm: 0,16 180 mm: 0,14	
R-Wert (Wärmedurchlasswiderstand)	-	(m <sup>2</sup> K)/W	120 mm: 4,47 140 mm: 5,30	160 mm: 6,14 180 mm: 6,97	
μ-Wert PIR	-	-	ca. 150		
sd-Wert (Gesamtelement)	-	m	≥ 1500		
sd-Wert (Kaschierlage)	-	m	ca. 25		

\*Berechnungsbasis: Sichtbare Dachkonstruktion mit 19 mm Profilholzschalung.



Kenn-Nr. der Prüfstelle: 0751 FIW München  
DIN EN 13165



Zertifizierungsstelle ÜGPU, Ü048  
Zulassung Z-23.15-1432

# BauderPIR SWE (Kaschierlage)

## Produktdatenblatt

Produktbeschreibung	<b>Oberseitige Polymerbitumenbahn für BauderPIR SWE</b>	
Oberfläche	oben:	<b>Spezialkunststoff - Lochfolie</b>
	unten:	<b>Kunststoff - Folie</b>
Trägereinlage	Art:	<b>Fadenverstärktes Glasvlies</b>
Artikel Nummer	<b>0260 0000</b>	

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung	
Breite	DIN EN 1848 - 1	m	1,25	
Geradheit	DIN EN 1848 - 2	mm / 10 m	bestanden	
Flächenbezogene Masse	DIN EN 1848 - 1	g/m <sup>2</sup>	ca. 930	
Brandverhalten	DIN EN 13501 - 1	Klasse A - F	Klasse E	
Widerstand gegen Wasserdurchgang	DIN EN 1928:2001	W1, W2, W3	W1	
Wasserdampfdurchlässigkeit	DIN EN 1931	m	ca. 25	
Kaltbiegeverhalten	DIN EN 1109	°C	- 25	
Wärmestandfestigkeit	DIN EN 1110	°C	≥ + 100	
Zugverhalten: maximale Zugkraft	DIN EN 12311 - 1	N / 50 mm	längs: ≥ 645	quer: ≥ 375
Zugverhalten: Dehnung	DIN EN 12311 - 1	%	längs: ≥ 3	quer: ≥ 3
Widerstand gegen Weiterreißen ( Nagelschaft )	DIN EN 12310 - 1	N / 50 mm	längs: ≥ 70	quer: ≥ 70
Künstliche Alterung DIN EN 1297 und DIN EN 1296				
Zugverhalten nach Alterung: maximale Zugkraft	DIN EN 12311 - 1	N / 50 mm	längs: ≥ 620	quer: ≥ 350
Zugverhalten nach Alterung: Dehnung	DIN EN 12311 - 1	%	längs: ≥ 2	quer: ≥ 2
Widerstand gegen Wasserdurchgang	DIN EN 1928:2001	W1, W2, W3	W1	

