

BauderColl

Spezial Kartuschenkleber

Verlegeanleitung

Anwendungsbereich

Überlappungs- und Detailverklebung von Luftdichten Schichten wie zum Beispiel BauderTOP SELECT, Bauder-Vap oder Bauder Dampfbremse 32. Ebenso von BauderTOP Unterdeck-/Unterdachbahnen sowie von BauderPIR Dämmelementen.

Lagerung

BauderColl im Originalkarton kühl (max. +30 °C), trocken und frostfrei bei mind. +5 °C lagern.

Verarbeitungstemperatur

Ab +5 °C bis +40 °C (Luft- und Bauteiloberflächentemperatur).

Verarbeitung

1. Der Untergrund muss eben, tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sowie frostfrei sein. Ggf. Klebetests durchführen und/oder Untergrund mit geeignetem Haftgrund vorbereiten. Des Weiteren muss der Untergrund frei von vorstehenden, verletzenden Gegenständen sein.
2. Verschluss Spitze der BauderColl-Kartusche oberhalb des Gewindes abschneiden.
3. Beiliegende Kartuschenspitze aufschrauben und Kartusche in geeignete Kartuschenpistole einlegen.
4. Anschließend BauderColl nahtlos als Raupe (8 bis 10 mm) auf den Untergrund auftragen. Vertiefungen durch Materialzugabe ausgleichen.
5. Die zu verklebende Bahn (Dampfbremse, Unterdeckbahn usw.) zugfrei mit Entlastungsschlaufe und geringem Anpressdruck ankleben. Darauf achten, dass die Kleberaupe nicht plattgedrückt wird.